

weberenov liso

Massa pronta a aplicar em superfícies cerâmicas para acabamento liso

Regularização de suportes
Elevada aderência em cerâmica
Impermeável

Utilizações

- Renovação de superfícies cerâmicas em paredes interiores ou exteriores;
- Renovação de acabamento em sistemas ETICS revestidos com **weberdecor** ou **weberpaint**;
- Reparação ou renovação de superfícies de reboco à base de cimento.

Suportes

- Todos os tipos de suportes cerâmicos tanto em interiores como em exteriores;
- Suporte de reboco à base de cimento;
- Revestimentos acrílicos.

Consumo

- 1,6 kg por m² por mm de espessura.

Composição

- Cargas minerais, resinas em dispersão aquosa, pigmentos e aditivos específicos;
- Granulometrias máximas: aprox. 1,0 mm.

Recomendações

- Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C;
- Não aplicar com risco de chuva nas 12 horas seguintes, sob forte calor, sobre suporte quente, gelado ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes;
- Misturar bem o produto no balde com um misturador elétrico;
- Não adicionar água;
- Utilizar ferramentas em aço inoxidável;
- O produto deve ser revestido, não sendo adequado para ficar exposto;
- A limpeza de ferramentas poderá ser realizada com água, após a utilização.

Aplicação

- Aplicar manualmente ou com projeção airless em superfícies cerâmicas a renovar ou em superfícies de reboco à base de cimento;
- Se necessário poderá aplicar outra camada ao fim de 12 horas (poderá demorar mais dependendo da espessura e condições climatéricas);
- O enchimento deverá ser, no máximo de 4 mm podendo ser de 2 mm por camada. Para enchimentos de 4 mm deverá usar a rede da malha 160 g/m² **webertherm rede normal**, utilizando a talocha denteada (6 mm) para aplicar a primeira camada de **weberenov liso**;
- Para um acabamento de qualidade superior, é essencial lixar a superfície até que fique perfeitamente lisa e pronta para receber a pintura. A escolha do grão da lixa deve considerar as irregularidades resultantes da aplicação, sendo recomendado o uso de diferentes grãos progressivamente até atingir o acabamento desejado. Ao aplicar um barramento delgado armado, é possível finalizar com um dos acabamentos da linha **weberdecor** ou **weberpaint**.

Prestações (*)

- Permeabilidade ao vapor de água: V1
- Absorção de água: W₃
- Aderência sobre cerâmica: ≥ 1,0 MPa (**)
- Durabilidade: NPD ($w \leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$)
- Condutibilidade térmica: ($\lambda_{10, \text{dry}}$) 0,82 W/(m.K) (Valor tabelado; P=50%)
- Reação ao fogo: A2-s1,d0
- Sustâncias perigosas: Consultar FDS

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

(**) Ensaio realizado com adaptação da norma de ensaio EN 1542.

Preparação do suporte

- O suporte cerâmico deverá ser plano e estar seco, perfeitamente fixo à parede existente e limpo de poeiras ou óleos, de preferência, antes da aplicação;
- Deverão ser bem lavados com jato de água de elevada pressão deixando secar bem antes da aplicação do **weberenov liso**;
- O suporte de reboco à base de cimento, deverá estar limpo e regularizado, garantindo que a espessura máxima de aplicação não é ultrapassada.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Balde de 25 kg
(paleta de 33 baldes x 25 kg = 825 kg)

Cor

Branca

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceite, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.