

webertec rapid

Argamassa para fixações e reparações rápidas.

Presas rápidas.

Fácil de aplicar.

Resistências mecânicas imediatas.

Utilizações

- Para fixação de elementos metálicos como “gatos”, dobradiças e aros de portas ou janelas, cantoneiras, etc...
- Para a fixação de tubagens, caixas eléctricas, etc...
- Para pequenas reparações que necessitem de uma utilização rápida, em espessuras até 2 cm.

Suportes

- Alvenaria de tijolo, bloco de betão, argamassa e betão.

Limites de utilização

- Devido à sua presa rápida, amassar **webertec rapid** em pequenas quantidades.

Composição

- Cimentos especiais, areias siliciosas e calcárias e aditivos.

Consumo

- Aproximadamente 2 kg/L de enchimento.

Recomendações

- Temperaturas de aplicação: 5 a 35 °C.
- Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Características de utilização

- Espessura de aplicação: até 10 cm
- Tempo de presa:
 - 5°C : 9-10 minutos
 - 10°C : 7-8 minutos
 - 20°C : < 5 minutos

(*) – Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação.

Prestações (*)

- Massa volúmica do produto amassado: 1,9 g/cm³
- Densidade da massa: 2,0 g/cm³
- Densidade depois de endurecido: 1,5 g/cm³
- Resistência a compressão:
 - 15min.: 1,5MPa (15kg/ cm²)
 - 1h : 4MPa (40kg/ cm²)
 - 24h : 10MPa (100kg/ cm²)
 - 28 dias : 15MPa (150kg/ cm²)
- Resistência à flexotraccção a 28 dias: 5 MPa (50 kg/m²)
- Módulo de elasticidade dinâmico: 24 000 MPa (240 000 kg/cm²)

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- Limpar e eliminar os restos de pó e sujidade.

Aplicação

- Amassar **webertec rapid** em pequenas quantidades. Para 1 kg de **webertec rapid** são necessários aproximadamente 190 ml de água.
- Para trabalhos de fixação, aplicar com colher e talocha imediatamente depois de amassar. Inserir o elemento a fixar e pressionar; imobilizar o elemento metálico. Alisar com a colher ou talocha. Manter o elemento a fixar imobilizado durante o tempo de endurecimento de **webertec rapid**.
- Para trabalhos de reparação, aplicar **webertec rapid** com colher sobre o suporte humedecido, apertando bem, em espessuras até 2 cm. Realizar o acabamento com colher, espátula ou talocha.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em construir.saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Saco de 25 kg
(palete de 48 sacos x 25kg = 1200 kg)
- Saco de 5 kg
(Caixa de 4 x 5kg = 20kg)

Cor

Cinza

Conservação

6 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.