

SELLADORA AL AGUA TITAN

Interior - Exterior



Código de producto : 05F

Descripción

Imprimación blanca en base agua para superficies porosas de yeso y madera. Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Es de fácil aplicación y lijado. Por su naturaleza acuosa, es de bajo olor.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica uretanada
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,35 - 1,39 Kg/l
Rendimiento	8 - 10 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Teñido	Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional
Volumen Sólidos (UNE 48090)	40,5 - 41,5%
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 29g/l
Presentación	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia. Después de la aplicación de la Selladora dejar transcurrir como mínimo 6 horas para el repintado con la pintura o esmalte de acabado, alisando o lijando previamente la superficie sellada.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso: una vez alisado (lijado) y limpio, aplicar directamente **Selladora al Agua TITAN**. Si el acabado ha de ser de color, se puede teñir la Selladora con **Tinte Universal TITAN**, con lo que, en la mayoría de los casos, se necesita una sola capa de producto final.

Sobre yeso muerto (pulverulento), aplicar antes de la **Selladora al Agua TITAN**, una capa de **Hidrolín Fijador al Agua**.

Madera: aplicar directamente la Selladora sin diluir. Facilita el lijado, eliminando el 'repelo' característico de las maderas muy

blandas y porosas. Antes de aplicar la Selladora, se recomienda proteger la madera de humedades, mohos y pudrición, tratándola previamente con **Titanxyl Protección Total 3**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

