

Descrição

Primário de base solvente com grande poder de ingressão, para fixar e selar as superfícies de alvenaria que se encontrem muito porosas ou pulverulentas (gesso, cimento...) e para fixar ou isolar tintas à base de cola ou restos destas.

- Facilita a aplicação e melhora a aderência de tintas e revestimento.
- Evita variações no acabamento final por diferenças de absorção.
- Ideal para aplicar sob condições climáticas adversas.
- Resistente aos alcalis.



Respirável



Evita diferenças de cor



Excelente aderência

Dados técnicos

Natureza	Copolímero acrílico
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,93 kg/l
Rendimento	Gesso: 1,2 - 1,5 m ² /l / Cimento: 4 - 7 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless
Limpeza de Utensílios	Diluentes Sintéticos e Oleosos. Incompatível com White Spirit e terebentina mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	- 20 °C - + 40 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	37 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	13 - 14 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (h)(750/750) Máx. COV 700 g/l
Apresentação	10l e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificações

Permeabilidade à água líquida EN 1062-3: W3 Impermeável
Permeabilidade ao vapor de água UNE ENE ISO 7783: Classe 1: Permeável
Resistente aos álcalis. Método da gota UNE EN ISO 2812-4: 0 (S0). Sem alterações

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte. Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

Aplicar 1 ou 2 camadas segundo o estado da superfície.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e limpar toda a sujidade e pó que possam ter e aplicar 2 camadas sem diluir.

Precauções

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U. não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança. Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

A reutilização de tinta pode minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

Data de atualização: 2023-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.